

化学工業用 シームレス管 (ステンレス鋼・Ni基合金)

化学工業用シームレス管

(ステンレス鋼・Ni基合金)

ステンレス鋼・Ni基合金管は、耐食性・耐熱性・低温特性に優れた性質を持っており、従来より石油精製・石油化学および電力・ガスといったエネルギー分野において、過酷な環境に耐える素材として使用されてまいりました。近年はその高い意匠性を活かした建築構造用分野、さらに清浄度の要求の高い半導体・液晶製造装置向けといった新しい需要分野も急伸びしております。

優れた技術と素材から製品に至るまで厳格な品質管理のもとに製造される当社のステンレス鋼・Ni基合金管は各方面でご好評をいただいております。現状にとどまることなく、さらに優れた製品の研究開発をつづけ、技術革新の著しい業界のご要望に沿うべく努力いたしますので、一層のご愛顧をお願いいたします。

目次	
特長	2
生産拠点	3
製造方法	4
製造可能範囲(代表例)	6
製品概要(用途・規格)	8
ステンレス鋼、Ni基合金の系統図	12
高機能鋼種のご紹介	
YUS [®] 270	14
347AP	15
NEXAGE [®] 347AIPha	16
NEXAGE [®] 317AP	17
HRX19 [®] 、HYDLIQUID [®]	18
NEXAGE [®] 317CU	19
YUS [®] 2120、YUS [®] 2351	20
DP3W	21
DP28W TM	22
YUS [®] 190	23
NEXAGE [®] HR24	24
NEXAGE [®] 845	25
NEXAGE [®] 696	26
NEXAGE [®] 201	27
梱包例	28
表示例	29
ご注文に際してのお願い	29


ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。
本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。
本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。
その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

特長



一貫した品質管理

お客様のニーズにあった材料をお届けするため、材料設計の段階から一貫管理を行っております。
原料処理、製鋼の段階から厳重な品質管理を行っており、均質な材料をお届けしています。



豊富な鋼種

JIS規格、ASTM規格鋼種以外に、当社が独自に開発した特徴のある鋼種も提供しております。



多数の認証取得

JIS、TUVおよび船級規格など、多くの認証および認定を取得しています。



充実した工程管理およびサービス体制

合理的な工程管理により生産しており、納期についても十分ご満足いただけます。
また、豊富な研究、経験および実績をもとに適切な技術サービスを行っております。


主な製造規格

	規格番号	規格名称
JIS	G 3446	機械構造用ステンレス鋼鋼管
	G 3459	配管用ステンレス鋼鋼管
	G 3463	ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼鋼管
	G 3467	加熱炉用鋼管
	G 4903	配管用継目無ニッケルクロム鉄合金管
	G 4904	熱交換器用継目無ニッケルクロム鉄合金管
ASTM/ASME	A182/SA-182	Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Flanges, Forged fittings, and Valves and Parts for High Temperature Service
	A213/SA-213	Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater and Heat-Exchanger Tubes
	A268/SA-268	Seamless and Welded Ferritic and Martensitic Stainless Steel Tubing for General Service
	A312/SA-312	Seamless, Welded and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes
	A335/SA-335	Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Service
	A376/SA-376	Seamless Austenitic Steel Pipe for High-Temperature Service
	A403/SA-403	Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings
	A789/SA-789	Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Tubing for General Service
	A790/SA-790	Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe
	B161/SB-161	Nickel Seamless Pipe and Tube
	B163/SB-163	Seamless Nickel and Nickel Alloy Condenser and Heat Exchanger Tubes
	B167/SB-167	Nickel-Chromium-Iron Alloys and Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum Alloy and Nickel-Iron-Chromium-Tungsten Alloy Seamless Pipes and Tube
	B407/SB-407	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium Alloy Seamless Pipe and Tube
	B423/SB-423	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum-Copper Alloy (UNS N08825, N08221, and N06845) Seamless Pipe and Tube
	B444/SB-444	Standard Specification for Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloys (UNS N06625 and UNS N06852) and Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy (UNS N06219) Pipe and Tube
	B622/SB-622	Standard Specification for Seamless Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe and Tube
	B668/SB-668	Standard Specification for UNS N08028 and N08029 Seamless Pipe and Tube
	B729/SB-729	Standard Specification for Seamless UNS N08020, UNS N08026, and UNS N08024 Nickel-Alloy Pipe and Tube
EN	10216-5	Seamless Steel Tubes for Pressure Purposes, Technical Delivery Conditions, Stainless Steel Tubes


生産拠点



製造方法



区分 Item	設備名	Main Facilities
製鋼設備 Steel Making Facilities	アーク式電気炉 AOD炉 (アルゴン酸素脱炭炉) VOD炉 (真空酸素脱炭炉) VIM炉 (真空誘導溶解炉) VAR炉 (真空アーク再溶解炉) ESR炉 (エレクトロスラグ再溶解炉)	Electric arc furnace AOD (argon oxygen decarburizing) equipment VOD (vacuum oxygen decarburizing) equipment VIM (vacuum induction melting) furnace VAR (vacuum arc remelting) furnace ESR (electroslag remelting) equipment
圧延・鍛造設備 Forging Facilities	水平対向型高速自由鍛造機 分塊圧延機	Super forging press Blooming mill
熱間仕上管 製造設備 Hot Finished Tube-Making Facilities	(交叉穿孔圧延方式製管機) 熱間押出製管機 熱間押抜方式製管機 (縦プレス 横プレス) 穿孔中ぐり機 外削用旋盤	(Toe-angle piercing type tube making mill) Extrusion tube mill Hollow forging pipe mill (Vertical press, Horizontal press) Boring and trepanning machines Lathes for OD machine
冷間仕上管 製造設備 Cold Finished Tube-Making Facilities	水圧式抽伸機 油圧式抽伸機 鎖式抽伸機 高圧抽伸機 冷間圧延機	Hydraulic cold drawing bench Oil hydraulic drawing bench Chain type cold drawing bench High pressure drawing bench Cold pilger mill
鋼管熱処理設備 Heat Treatment Furnaces	連続式/台車式/バレル式/光輝焼純炉 真空焼純炉	Continus type/Batch type/Barrel type Atomsphere controlled type/Vacuum annealing type



電気炉 Electric arc furnace



熱間押抜製管機 Horizontal push bench




熱間押出製管機 Horizontal extrusion press



冷間圧延機 Cold pilger mill




冷間抽伸機 Cold drawing bench




熱処理炉 Heat treatment furnace

ステンレス鋼、Ni 基合金の系統図

オーステナイト系ステンレス鋼



二相系ステンレス鋼




フェライト系ステンレス鋼



マルテンサイト系ステンレス鋼



純Ni、高Ni合金、Ni基合金



高機能鋼種のご紹介

YUS[®]270 耐海水性オーステナイト系ステンレス鋼管

20Cr-18Ni-6Mo-0.7Cu-0.2N-LC／相当鋼種：JIS G3463 SUS312LTB、ASTM S31254

- 特 長**
- ① 海水などの塩化物に対して優れた耐食性を有します。
 - ② 塩酸、有機酸に対しても良好な耐食性を有します。
 - ③ オーステナイト系ステンレス鋼SUS316などや二相系ステンレス鋼よりも、塩化物に対して優れた応力腐食割れ抵抗を有しています。
 - ④ 625系の溶接材料を使用して通常オーステナイト系ステンレス鋼と同様の溶接ができます。

用 途 海水熱交換器鋼管、海水淡水化プラント配管

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Cu
規 格 値	0.020max.	0.80max.	1.00max.	0.030max.	0.015max.	17.50～19.50	19.00～21.00	6.00～7.00	0.16～0.25	0.50～1.00

品質特性


●機械的性質

	引張強さ (MPa)	耐力 (MPa)	伸び (%)
規 格 値	≥ 650	≥ 300	≥ 35
代 表 例	712	348	61


●耐孔食性 JIS G 0578: 6%FeCl₃ + N/20 HCl, 24h



●耐全面腐食性 (塩酸) 10.42% HCl, pH0.61, 50°C, 6h



●耐応力腐食割れ性 JIS G0576: 42% MgCl₂, Boiling (143°C)



高機能鋼種のご紹介

347AP 耐ポリチオン酸応力腐食割れに優れたオーステナイト系ステンレス鋼管


18Cr-10Ni-0.3Nb／相当鋼種：ASTM S34751、ASME Code Case 2196

- 特 長**
- ① PWHT (溶接後熱処理) が不要で優れた耐ポリチオン酸SCC性を有します。
 - ② SUS347 よりも優れたSUS304と同等の溶接性を有します。
 - ③ SUS347 と同等程度の高温強度を有します。


化学成分 (mass%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	N	Nb	Nb/C
規 格 値	0.005～0.020	2.00max.	0.045max.	0.030max.	1.00max.	17.0～19.0	9.0～13.0	0.06～0.10	0.20～0.50	15min.

引張特性




クリープ破断特性




溶接性 (高温割れ)

●バレストレイン試験




●バレストレイン試験結果



GTAW 溶接継手の耐食性 (PWHT 無)

●溶接継手の耐SCC性に及ぼす時効条件の影響 (ASTM G35、Uベンド試験: 720hrs浸漬)



高機能鋼種のご紹介

NEXAGE® 347AIPha

耐ポリチオン酸応力腐食割れ性および耐応力緩和割れ性に優れた
高強度オーステナイト系ステンレス鋼管

18Cr-11Ni-3Cu-Mo-Nb-B-N / ASTM S34752 準拠、ASME Code Case 2984


- 特 長**
- ① PWHT (溶接後熱処理) 無しで優れた耐ポリチオン酸応力腐食割れ性 (耐ポリチオン酸 SCC) を発揮します。
 - ② 優れた耐応力緩和割れ性を発揮します。
 - ③ 溶接性は SUS347H よりも優れており、SUS304 と同等です。
 - ④ SUS347H と同等以上の高温強度特性を有します。

化学成分 (mass%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	B	Nb	Nb/C
規 格 値	0.005~0.020	2.00max.	0.035max.	0.010max.	0.60max.	17.0~19.0	10.0~13.0	0.20~1.20	2.50~3.50	0.06~0.12	0.001~0.005	0.20~0.50	15min.


耐ポリチオン酸 SCC 性

- 試験片：板材 (U 曲げ) ・試験液：1% K₂S₄O₆ 水溶液 (pH=2.0) ・PWHT 無し (溶接後熱処理無し)




耐応力緩和割れ性

- 試験温度：650°C




● 応力緩和割れ (347H)




耐鋭敏化特性 (熱処理後ミクロ組織)

- 熱処理条件：650°C × 1,000°C
- 腐食試験：ASTM A262 Practice-A (しゅう酸エッチング)



ASME 最大許容応力 (高温強度)



高機能鋼種のご紹介

NEXAGE® 317AP

耐ポリチオン酸応力腐食割れおよび耐ナフテン酸腐食に優れたオーステナイト系ステンレス鋼管


17Cr-14Ni-3Mo-0.3Nb-N / 相当鋼種 ASTM S31740、ASME Code Case 3038

- 特 長**
- ① PWHT (溶接後熱処理) が不要で、優れた耐ポリチオン酸 SCC 性および 耐ナフテン酸腐食性を有します。
 - ② SUS317L よりも高温にて優れた相安定性を有します。
 - ③ SUS317L と同等程度の機械特性を有します。
 - ④ 617 溶材や 625 溶材等、高 Mo 含有の Ni 基溶接材料の使用が可能です。


化学成分 (mass%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	N	Nb	Nb/C
規 格 値	0.005~0.020	2.00max.	0.045max.	0.030max.	1.00max.	17.0~19.0	11.0~15.0	3.0~4.5	0.06~0.15	0.20~0.50	15min.

NEXAGE®317AP の開発目標




● 高温引張性質




● 耐ナフテン酸腐食性

Crude oil fraction	Temperature	Test duration	Pressure relief valve setting	Wall shear stress by impeller	TAN
Process oil + Cyclohexylacetic acid	350°C (662F)	24h. X2 times	125psig (N2 purge)	135Pa	6mg KOH/g



● 耐ポリチオン酸 SCC 性



高機能鋼種のご紹介

HRX19[®]、HYDLIQUID[®] 耐水素脆性に優れた高強度オーステナイトステンレス鋼

22Cr-13Ni-5Mn-2Mo-0.3N-Nb-V / 日本製鉄オリジナル規格 (ASME SA-312 TPXM-19 準拠)

特長 ●HRX19[®]

- ① 高Ni当量の成分設計により最高クラスの耐水素特性を保有
- ② ASME TPXM-19の規格範囲内で成分、製法を最適化。XM-19よりも約15%、SUS316Lよりも約50%の高強度化を実現
- ③ 溶接性が良好で、溶接部も母材と同等の機械特性および耐水素特性を得ることが可能

●HYDLIQUID[®]


- ① 低温の液化水素用途にV、Nb、Nを最適化
- ② 母材、溶接部共に-196℃における横膨出量 $\geq 0.46\text{mm}^*$ を達成
*ASME Section VIII Division 1 (1998) part UHA 要求
- ③ 強度はASME TPXM-19の規格要求値を満足

	強度	低温靱性	耐水素脆性	溶接
HRX19 [®]	優 (800MPa 以上)	良	優 (Ni当量 32.09% 以上)	可
HYDLIQUID [®]	良 (690MPa 以上)	優 吸収エネルギー 27J 以上* 横膨出量 0.46mm 以上*		


※鋼棒のみ-196℃にて保証

耐水素特性

●Ni当量狙い




●き裂進展試験




機械的性質

●母材引張強さ



溶接性

●溶接継手引張強さ




●溶接継手外観



低温靱性

●-196℃における横膨出量 (母材、溶接継手)



高機能鋼種のご紹介

NEXAGE[®] 317CU 耐硫酸露点腐食に優れたオーステナイト系ステンレス鋼管

18Cr-16Ni-3.5Mo-4Cu / 相当鋼種: ASTM S31730

特長

- ① 既存鋼(炭素鋼～オーステナイト系ステンレス鋼)より格段に優れ、高Cr-Ni合金と同等レベルの耐硫酸性・耐塩酸性を有します。
- ② SUS316Lと同等以上の耐局部腐食性を有します。
- ③ 溶接性に優れ、市販のNi基溶材を使用して、SUS316L鋼並の溶接ができます。

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Cu
規 格 値	0.030max.	1.00max.	2.00max.	0.040max.	0.010max.	15.0～16.5	17.0～19.0	3.0～4.0	0.045max.	4.0～5.0

品質特性


●機械的性質

	0.2% 耐力 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)
規 格 値	≥ 175	≥ 480	≥ 35
代 表 例	225	520	50


●溶接継手の耐食性




●高温引張性質



●耐硫酸腐食性 (母材)



●耐塩酸腐食性 (母材) 5% HCL, 40℃



高機能鋼種のご紹介

YUS[®]2120、YUS[®]2351 高強度二相ステンレス鋼管

YUS[®]2120：21Cr-2Ni-3Mn-Cu-N／相当鋼種：JIS G3459 SUS821L1TP, G3446 SUS821L1 TKA, G 3463 SUS821L1TB
YUS[®]2351：23Cr-5Ni-1Mo／相当鋼種：JIS G3459 SUS329J1TP, G3446 SUS329J1 TKA, G 3463 SUS329J1TB


- 特 長**
- ① 合金元素(Ni、Mo)を削除した省合金タイプの二相ステンレスです。
 - ② SUS304、SUS316Lと同等以上の耐孔食性を有します。
 - ③ 室温における耐力がSUS304、SUS316Lの約2倍以上の高強度ステンレス鋼です。

化学成分 (mass%)

	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Cu
YUS [®] 2120	0.030max.	0.75max.	2.00～4.00	0.040max.	0.020max.	1.50～2.50	20.50～21.50	0.60max.	0.15～0.20	0.50～1.50
YUS [®] 2351	0.080max.	1.00max.	1.50max.	0.040max.	0.030max.	3.00～6.00	23.00～28.00	1.00～3.00	—	—

耐孔食性

- JIS G0590-Modified (※)：1kmol/m³_NaCl水溶液
※試験面の表面研磨省略



機械特性

	引張強さ (MPa)	耐 力 (MPa)	伸 び (%)
規 格 値	≥ 600	≥ 400	≥ 20
代 表 例			
YUS [®] 2120	706	606	37
YUS [®] 2351	766	557	36

<関連商品のご紹介>

薄板・厚板・棒線の同等材質商品は、NSSC2120[®]・NSSC[®]2351として日鉄ステンレス株式会社が販売しております。
NSSC2120[®]・NSSC[®]2351 商品の詳細については日鉄ステンレス株式会社のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先：日鉄ステンレス株式会社 商品開発部 Tel:03-6841-5290

<ご使用上の注意点>

- ① 極低温では低温脆化の懸念があるため、-50℃以上でのご使用を推奨致します。
- ② 高温では有害欠陥析出による脆化の懸念があるため、+300℃以下でのご使用を推奨致します。
- ③ 水環境の場合、以下の塩化物イオン濃度を超える環境でのご使用は推奨致しかねます。
YUS[®]2120：塩化物イオン濃度 500ppm、YUS[®]2351：塩化物イオン濃度 10,000ppm

高機能鋼種のご紹介

DP3W スーパー二相ステンレス鋼管

25Cr-7Ni-3.2Mo-2W-N 相当鋼種／ASTM S39274、ASME Code Case 2427、NORSOK M-630/M-650


- 特 長**
- ① 優れた局部腐食抵抗を有します。
 - ② 全面腐食(特にサワー環境)に高い抵抗力を有します。
 - ③ 優れた機械特性と物理特性を有します。
 - ④ 良好な溶接性を有します。
 - ⑤ 低いシグマ相析出に感受性を有します。

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	Cu	W
規 格 値	0.030max.	0.80max.	1.00max.	0.030max.	0.020max.	6.0～8.0	24.0～26.0	2.5～3.5	0.24～0.32	0.20～0.80	1.50～2.50

耐孔食性

- ASTM G48溶液 (6% FeCl₃) 中の孔食腐食速度




- 各種ステンレス鋼におけるPREW値と孔食電位の関係




耐すき間腐食性

- 人工海水中におけるDP3Wのすき間腐食電位



相安定性

- シグマ相の析出による硬度上昇




高機能鋼種のご紹介

DP28W™ 尿素プラント用二相ステンレス鋼管

27.5Cr-7.7Ni-2.2W-Mo-N／相当鋼種：ASTM S32808、ASME Code Case 2496

- 特 長
- ① 尿素合成溶液中にて優れた耐食性を有します。
 - ② SCCに対して高い抵抗力を有します。
 - ③ 非常に高い機械強度を有します。
 - ④ 良好な溶接性を有します。
 - ⑤ 良好な加工性を有します。




化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N	W
規 格 値	0.030max.	0.50max.	1.10max.	0.030max.	0.010max.	7.0～8.2	27.0～27.9	0.80～1.20	0.30～0.40	2.10～2.50

耐食性

●沸騰硝酸中の腐食試験結果



●尿素合成溶液中の腐食試験結果




機械的性質 (一例)

材質	引張強さ (MPa)	0.2% 耐力 (MPa)	伸び (%)	硬さ (Hv)
DP28W™	934	647	42	281
DP12	822	610	42	251
25-22-2 (S31050)	676	352	50	173
316L	518	234	52	144

溶接性

●シグマ相析出C曲線の比較



加工性

●U字管の外観



高機能鋼種のご紹介

YUS®190 高耐食性フェライト系ステンレス鋼管

19Cr-2Mo-Ti-Nb-ULC-LN／相当鋼種：JIS G3463 SUS444TB、ASTM TP444

- 特 長
- オーステナイト系ステンレス鋼の欠点である応力腐食割れに対して、優れた性能を発揮し、かつ耐粒界腐食性、耐孔食性、耐すきま腐食性なども大幅に向上させたフェライト系ステンレス鋼です。
 - ① 優れた耐応力腐食割れ性、耐粒界腐食性を有します。
 - ② 耐孔食性、耐すきま腐食性はSUS304以上です。
 - ③ 加工性、溶接性が良好です。

用 途 温水器用鋼管、海水熱交換器用鋼管

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	N	Ti + Nb
規 格 値	0.015max.	0.50max.	0.50max.	0.040max.	0.030max.	18.00～20.00	1.75～2.25	0.025max.	16 (C+N) min.

品質特性

●機械的性質

	引張強さ (MPa)	耐力 (MPa)	伸び (%)
規 格 値	≥ 410	≥ 245	≥ 20
代 表 例	531	357	42

●耐孔食性 5% FeCl₃ + N/20 HCl試験 (48h)



●耐応力腐食割れ性

- ① 42%MgCl₂
熱処理条件 Sens：YUS®190 1200°C 5min. AC
SUS304 650°C 2h AC
SUS316 650°C 2h AC

鋼種	熱処理	負荷応力 (MPa)	破断時間
YUS®190	Anneal	265	1,000hで破断せず
		294	//
		314	//
	Sens	265	//
SUS 304	Anneal	147	3hで破断
		196	1hで破断
SUS 316	Anneal	147	7hで破断
		196	4hで破断

- ② 高温塩化物
試験条件：純水+NaCl (Cl⁻:30～600ppm) にて調整
300°C、9.5MPa、～300h
試験片：1mmt×15mmw×100mmL 10R U-Bend拘束

鋼種	熱処理	Cl ⁻ 濃度	割れ発生の有無			
			100h	200h	300h	
YUS®190	Anneal	30	○	○	○	○
		600	○	○	○	○
	Sens	30	○	○	○	○
		600	○	○	○	○
SUS 304	Anneal	30	○	○	○	○
		600	○	×	×	—
	Sens	30	○	○	×	×
		600	○	×	×	—
SUS 316	Anneal	30	○	○	○	○
		600	×	×	—	—
	Sens	30	○	○	○	○
		600	—	—	—	—

○：割れなし、×：割れ発生、—：未試験

高機能鋼種のご紹介

NEXAGE® HR24 エチレンプラント用オーステナイト系ステンレス (高Ni系) 合金管

25Cr-38Ni-Mo-Si

- NEXAGE® HR24 チューブの特長**
- ① 13m以上の小径長尺管の提供が可能です。
 - ② 内面ヒレ付管の提供も可能です。
 - ③ 優れた高温強度と耐浸炭性を有します。
 - ④ 優れた延性を有します。
 - ⑤ 溶接補修が容易です。



特 性


Grade	基本組成	酸 化	浸 炭	クリープ強度
800H	0.08C-20Cr-30Ni	●	●	●
HK4M	0.2C-25Cr-25Ni-Ti, B	★★	★★	★
NEXAGE®HR24	0.14C-25Cr-38Ni-Mo, Si	★★★	★★★	★★

● 基準レベル ★ 優れる

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Ti	B	Zr
規 格 値	0.10~0.20	1.40~2.00	1.50max.	0.020max.	0.030max.	37.00~40.00	23.00~26.00	1.00~3.00	0.20~0.60	0.010max.	0.050max.

NEXAGE® HR24の開発思想




耐食性

●固体浸炭試験 (1100°C×192h)



●ガス浸炭試験



高機能鋼種のご紹介

NEXAGE® 845 経済性に優れた高耐食Ni基合金管

23Cr-47Ni-6Mo-3Cu / 相当鋼種 : ASTM N06845 ASME Code Case 2794


- 特 長**
- ① あらゆる環境で高耐食性を発揮します。
 - ② コストパフォーマンスが優れています。
 - ③ 溶接性および成形性が良好です。

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	S	Cu	Ni	Cr	Mo	W	Fe
規 格 値	0.05max.	0.5max.	0.5max.	0.010max.	2.0~4.0	44.0~50.0	20.0~25.0	5.0~7.0	2.0~5.0	残

耐食性


●各種酸中の耐食性



●耐孔食性 (ASTM G48 A法, 6% FeCl₃ at 85 deg.C)




●200°C、40% NH₄Cl中の耐食性




実機評価

●実機評価後の溶接部マイクロ組織 (硫酸タンクに1年間浸漬)



経済性

●経済性 (= 1/腐食速度 / 単価)



高機能鋼種のご紹介

NEXAGE® 696 耐メタルダスティング性に優れたNi基合金管

30Cr-60Ni-2Cu-1.5Si／相当鋼種：ASTM N06696、ASME Code Case 2652


- 特 長**
- ①優れた耐高温腐食性(特に浸炭とメタルダスティング)を有します。
 - ②高い高温強度を有します。
 - ③優れた熱的安定性を有します。
 - ④良好な溶接性を有します。

化学成分 (mass%)


	C	Si	Mn	S	Cu	Ni	Cr	Mo	Ti	Fe
規 格 値	0.15max.	1.0～2.5	1.0max.	0.010max.	1.5～3.0	残	28.0～32.0	1.0～3.0	1.0max.	2.0～6.0

機 構


●新しいメタルダスティング防止技術の概念



耐メタルダスティング性



熱的安定性



高機能鋼種のご紹介

NEXAGE® 201 高強度化によりハンドリング性を改善した純Ni


相当鋼種：ASTM N02200、N02201（低C）

- 特 長**
- ①規格の範囲内でNb添加し、高強度化することによりハンドリング性を向上します。
 - ②固溶C量を低減し、耐食性を向上します。

化学成分 (mass%)

	Ni	Cu	Fe	Mn	C	Si	S	Nb
N02200	99.0min.	0.25max.	0.40max.	0.35max.	0.15max.	0.35max.	0.01max.	—
N02201	99.0min.	0.25max.	0.40max.	0.35max.	0.02max.	0.35max.	0.01max.	—
NEXAGE®201	99.0min.	0.25max.	0.40max.	0.35max.	0.02max.	0.35max.	0.01max.	添加

常温強度




加工性


●φ31.8mm x t1.6mmの押し広げおよび扁平後の外観








30% HClガス中の耐食性



アルカリ中の耐食性



梱包例

	 樹脂被覆鉄線 またはPPロープ
	 樹脂被覆鉄線 またはPPロープ ポリエチレンシート
	 樹脂被覆鉄線 またはPPロープ 中空プラスチックボード
	 樹脂被覆鉄線 またはPPロープ 板材 ポリエチレンシート
	 樹脂被覆鉄線 またはPPロープ 板材 ポリエチレンシート

表示例

〈JIS〉

NIPPON STEEL JIS JICQA SUS304TP S-H 114.3×3.0×6000 SL 06-13 36NDT12 E12345

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

〈ASTM〉 ※一例です。原則、荷印通知書に従って表示いたします。

NIPPON STEEL ASTM A312-12A GR.TP316L COLD FIN N4"×S10S×6000 36NLT12 E23456 MADE IN JAPAN

1 4 5 6 9 10 11

1	社章または社名
2	JIS マーク
3	認証機関記号
4	規格名又は種類の記号
5	製造方法
6	寸法 (外径×厚さ×長さ)
7	製造所略号
8	製造年月 (月－西暦下2桁)
9	検査番号 (製造番号)
10	製鋼番号 (溶鋼番号)
11	生産国

ご注文に際してのお願い

当社のステンレス鋼管のご注文、お問い合わせにつきましては、次の事項をお知らせくださるようお願いいたします。

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 鋼管の規格・種類 | 6. 梱包の種類 |
| 2. 寸法 (外径、厚さ、長さ) | 7. 検査証明書の枚数 |
| 3. 数量 | 8. 立会検査の有無 |
| 4. 納期および納入先 | 9. その他、特に要望される事項 |
| 5. 用途および使用条件 | |