

単位質量表

単位：kg/m³

厚さ (mm)	厚さ(1/10mm)									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	7.850	8.635	9.420	10.20	10.99	11.78	12.56	13.34	14.13	14.92
2.0	15.70	16.48	17.27	18.06	18.84	19.62	20.41	21.20	21.98	22.76
3.0	23.55	24.34	25.12	25.90	26.69	27.48	28.26	29.04	29.83	30.62
4.0	31.40	32.18	32.97	33.79	34.54	35.32	36.11	36.90	37.68	38.46
5.0	39.25	40.04	40.82	41.60	42.39	48.18	43.96	44.74	45.53	46.32
6.0	47.10	47.88	48.67	49.46	50.24	51.02	51.81	52.60	53.38	54.16
7.0	54.95	55.74	56.52	57.30	58.09	58.88	59.66	60.44	61.23	62.02
8.0	62.80	63.58	64.37	65.16	65.94	66.72	67.51	68.30	69.08	69.86
9.0	70.65	71.44	72.22	73.00	73.79	74.58	75.36	76.14	76.93	77.72
10	78.50	79.28	80.07	80.86	81.64	82.42	83.21	84.00	84.78	85.56
11	86.35	87.14	87.92	88.70	89.49	90.28	91.06	91.84	92.63	93.42
12	94.20	94.98	95.77	96.56	97.34	98.12	98.91	99.70	100.5	101.3
13	102.0	102.8	103.6	104.4	105.2	106.0	106.8	107.5	108.3	109.1
14	109.9	110.7	111.5	112.3	113.0	113.8	114.6	115.4	116.2	117.0
15	117.8	118.5	119.3	120.1	120.9	121.7	122.5	123.2	124.0	124.8
16	125.6	126.4	127.2	128.0	128.7	129.5	130.3	131.1	131.9	132.7
17	133.4	134.2	135.0	135.8	136.6	137.4	138.2	138.9	139.7	140.5
18	141.3	142.1	142.9	143.7	144.4	145.2	146.0	146.8	147.6	148.4
19	149.2	149.9	150.7	151.5	152.3	153.1	153.9	154.6	155.4	156.2
20	157.0	157.8	158.6	159.4	160.1	160.9	161.7	162.5	163.3	164.1
21	164.8	165.6	166.4	167.2	168.0	168.8	169.6	170.3	171.1	171.9
22	172.7	173.5	174.3	175.1	175.8	176.6	177.4	178.2	179.0	179.8
23	180.6	181.3	182.1	182.9	183.7	184.5	185.3	186.0	186.8	187.6
24	188.4	189.2	190.0	190.8	191.5	192.3	193.1	193.9	194.7	195.5
25	196.2	197.0	197.8	198.6	199.4	200.2	201.0	201.7	202.5	203.3
26	204.1	204.9	205.7	206.5	207.2	208.0	208.8	209.6	210.4	211.2
27	212.0	212.7	213.5	214.3	215.1	215.9	216.7	217.4	218.2	219.0
28	219.8	220.6	221.4	222.2	222.9	223.7	224.5	225.3	226.1	226.9
29	227.6	228.4	229.2	230.0	230.8	231.6	232.4	233.1	233.9	234.7
30	235.5	243.4	251.2	259.0	266.9	274.8	282.6	290.4	298.3	306.2
40	314.0	321.8	329.7	337.6	345.4	353.2	361.1	369.0	376.8	384.6
50	392.5	400.4	408.2	416.0	423.9	431.8	439.6	447.4	455.3	463.2
60	471.0	478.8	486.7	494.6	502.4	510.2	518.1	526.0	533.8	541.6
70	549.5	557.4	565.2	573.0	580.9	588.8	596.6	604.4	612.3	620.2
80	628.0	635.8	643.7	651.6	659.4	667.2	675.1	683.0	690.8	698.6
90	706.5	714.4	722.2	730.0	737.9	745.8	753.6	761.4	769.3	777.2
100	785.0	792.9	800.7	808.5	816.4	824.3	832.1	839.9	847.8	855.7
110	863.5	871.4	879.2	887.0	894.9	902.8	910.6	918.4	926.3	934.2
120	942.0	949.9	957.7	965.5	973.4	981.3	989.1	996.9	1,005	1,013
130	1,020	1,028	1,036	1,044	1,052	1,060	1,068	1,075	1,083	1,091
140	1,099	1,107	1,115	1,122	1,130	1,138	1,146	1,154	1,162	1,170
150	1,178	1,185	1,193	1,201	1,209	1,217	1,225	1,232	1,240	1,248

日本製鉄 建設用資材ハンドブック 2019年4月改訂版

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。