



建築構造用ステンレス熱間成形H形鋼 (JIS G 4321-2022)



断面二次モーメント $I = ai^2$
 断面二次半径 $i = \sqrt{I/a}$
 断面係数 $Z = I/e$
 (a: 断面積)



標準断面寸法 mm				断面積 cm ²	単位 質量 kg/m	断面二次 モーメント cm ⁴		断面二次半径 cm		断面係数 cm ³	
H×B	t ₁	t ₂	r			lx	ly	ix	iy	Zx	Zy
100×100	6	8	8	21.59	17.1	378	134	4.18	2.49	75.6	26.7
125×125	6.5	9	8	30.00	23.8	839	293	5.29	3.13	134	46.9
148×100	6	9	8	26.35	20.9	1000	150	6.17	2.39	135	30.1
150×150	7	10	8	39.65	31.4	1620	563	6.40	3.77	216	75.1
200×100	5.5	8	8	26.67	21.1	1810	134	8.23	2.24	181	26.7
200×200	8	12	13	63.53	50.4	4720	1600	8.62	5.02	472	160
250×250	9	14	13	91.43	72.5	10700	3650	10.8	6.32	860	292

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。