

継目板 トピー工業（株）

I種 継目板（JIS E1102）


種類	化学成分%					機械的性質	
	C	Si	Mn	P	S	引張強さ N/mm ²	伸び %
50KgN用	0.35	0.15	0.60	≤0.030	≤0.035	≥569	≥15
60Kg用	~0.53	~0.35	~0.90				

備考：引張試験はJIS4号試験片

普通タイプレート トピー工業（株）

形状

50Kg及び50KgNレール用F形（JIS E1110による）



ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。