

構造用棒鋼 共英製鋼（株）

特長

- 当社の構造用丸鋼は主にアンカーボルトやブレース、ターンバックルといった建築資材に使用されています。また、チェーンや吊り筋等様々な用途で利用されています。
- サイズは9～42を生産しております。
- JIS規格は一般構造用圧延鋼材（SS）、建築構造用圧延棒鋼（SNR）を取得しています。

寸法・生産可能鋼種・単位質量及び断面積

径 (mm)	SS400	SNR400A	SNR400B	単位質量 (kg/m)	断面積 (mm ²)
9	○			0.499	63.62
11	○			0.746	95.03
12	○			0.888	113.1
12.5	[○]		○	0.963	122.7
13	○			1.04	132.7
14	○			1.21	153.9
14.5	[○]		○	1.30	165.1
16	○	○		1.58	201.1
17	○	○		1.78	227.0
18.2	[○]		○	2.04	260.2
19	○	○		2.23	283.5
20	○	○		2.47	314.2
20.2	[○]		○	2.52	320.5
21.88	[○]		○	2.95	376.0
22	○	○		2.98	380.1
24	○			3.55	452.4
24.88	[○]		○	3.82	486.2
25	○	○		3.85	490.9
28	○	○		4.83	615.8
29		○		5.18	660.5
30	○			5.55	706.9
32	○	○		6.31	804.2
36	○			7.99	1018
38	○	○		8.90	1134
42	○	○		10.9	1385

標準長さ 5.5m及び6.0m
生産サイズ ○ 生産可能サイズ [○]
※サイズ（鋼種）については、別途ご相談ください。

化学成分

名 称	種類の記号	化学成分(%)				
		C	Si	Mn	P	S
一般構造用 圧延鋼材 JIS G 3101	SS400	—	—	—	0.050以下	0.050以下
建築構造用 圧延棒鋼 JIS G 3138	SNR400A	0.24以下	—	—	0.050以下	0.050以下
	SNR400B	0.20以下	0.35以下	0.60～1.50	0.030以下	0.030以下
	SNR490B	0.18以下	0.55以下	1.65以下	0.030以下	0.030以下

炭素当量

名 称	種類の記号	炭素当量Ceq(%)	
		径40mm以下	径40を超え100mm以下
建築構造用圧延棒鋼 JIS G 3138	SNR400B	0.36以下	0.36以下
	SNR490B	0.44以下	0.46以下

炭素当量 Ceq(%) = C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

機械的性質（降伏点又は耐力、引張強さ、降伏比、伸びおよび曲げ性）

名称	種類の記号	降伏点又は耐力 (N/mm ²)			引張強さ (N/mm ²)	降伏比 (%)	
		径(mm)				径(mm)	
		9以上 16以下	16を超え 40以下	40を超え 100以下		6以上 12未満	12以上 100以下
一般構造用 圧延鋼材 JIS G 3101	SS400	245以上	235以上	215以上	400～510	—	—
建築構造用 圧延棒鋼 JIS G 3138	SNR400A	235以上	235以上	215以上	400～510	—	—
	SNR400B	235～355	235～355	215～335		—	80以下
	SNR490B	325～445	325～445	295～415	490～610	—	80以下

名称	種類の記号	伸び(%)		曲 げ 性		
		2号試験片	14A号試験片			
		径(mm)		曲げ角度	内側半径	試験片
		6以上 25以下	25を超え 100以下			
一般構造用 圧延鋼材 JIS G 3101	SS400	20以上	22以上	180°	径の1.5倍	2号
建築構造用 圧延棒鋼 JIS G 3138	SNR400A	20以上	22以上	－	－	－
	SNR400B	21以上	22以上	－	－	－
	SNR490B	20以上	21以上	－	－	－

機械的性質（シャルピー吸収エネルギー）

名 称	種類の記号	試験温度 (℃)	シャルピー 吸収エネルギー (J)	試験片
建築構造用圧延棒鋼 JIS G 3138	SNR400B	0	27以上	Vノッチ圧延方向
	SNR490B			

※シャルピー吸収エネルギーは、径が16mmを超える棒鋼について適用する。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。