

NSシルバージン®

冷延鋼板

種類	種類の記号	表示厚さ (mm)
一般用	NSGCC	0.25以上3.2以下
絞り用	1種	NSGC270C
	2種	NSGC270D
	3種	NSGC270E
	4種	NSGC270F
	5種	NSGC270G
構造用	340N級	NSGC340
	400N級	NSGC400
	440N級	NSGC440
	490N級	NSGC490
	570N級	NSGC570
絞り加工用高強度	340N級	NSGC340R
	370N級	NSGC370R
	390N級	NSGC390R
	440N級	NSGC440R
焼付硬化型 絞り加工用高強度	NSGC340BH	0.40以上3.2以下

- 備考1. NSGC270E、NSGC270F及びNSGC270Gの板及びコイルは、注文者の指定によって非時効性を保証する場合、種類の記号の末尾にNを付けてNSGC270E N、NSGC270FN及びNSGC270GNとします。非時効性とは加工時にストレッチャーストレインを発生させない性質を言います。
- 上記表以外の表示厚さを受渡当事者間で協定することができます。
 - 屋根用及び建築外板用に用いる場合はNSGCCのみ適用し、末尾に屋根用はR、建築外板用はAを付けます。

熱延原板

種類	種類の記号	表示厚さ (mm)
一般用	NSGHC	1.6以上6.0以下
構造用	340N級	1.6以上6.0以下
	400N級	1.6以上6.0以下
	440N級	1.6以上6.0以下
	490N級	1.6以上6.0以下
	540N級	1.6以上6.0以下

- 備考1. 上記以外の表示厚さを受渡当事者間で協定することができます。
- 表示厚さ3.2mm以下に対して、特に熱延原板の指定がない場合には、熱延原板の仕様を満足する冷延原板を使用することができます。