

## トーカイカラーステンレスシリーズ ＜耐摩耗性遮熱塗装ステンレス鋼板シリーズ＞

東海カラー（株）

トーカイカラーステンレスシリーズは機能性（耐摩耗性・遮熱性）を加えた、耐久性樹脂塗料（ポリウレタン系樹脂 又は フッ素樹脂）を焼き付けした塗装ステンレス鋼板です。原板にはSUS304を代表するオーステナイト系で2種類を用意、フェライト系ではFW2を始めとして4種類の選択が出来ます。

### 塗装

塗料	特長
ポリウレタン系樹脂	耐摩耗性・遮熱性・耐酸性
フッ素樹脂系	耐摩耗性・遮熱性・耐候性・加工性・耐薬品性

### 原板

鋼種	種別	特長
SUS304	オーステナイト系	18Cr-8Niの基準型
SUS316	オーステナイト系	SUS304に比べ耐食性が良好
SUS430	フェライト系	17Cr鋼の基準型
NSSC220M	フェライト系	耐食性はSUS316より優れる
NSSCFW2	フェライト系	SUS304同等の耐食性。省資源
NSA1 NSSC409L	フェライト系	アルミめっきステンレス

## トーカイアルシートカラーシリーズ 東海カラー（株）

### 特長

耐食性に優れた日本製鉄(株)の溶融アルミニウムメッキ鋼板(アルシート)に、長期耐久性を持つウレタン架橋ポリエステル樹脂塗料または、フッ素樹脂塗料を塗装したアルミニウムメッキ塗装鋼板。塩害や酸性雨にも優れた耐食性を誇ります。

### 受寸寸法

区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
コイル	0.40 ~ 1.20	610 ~ 1,219	—	2,000 ~ 5,000

(注意) 厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 ・ウレタン架橋樹脂 6色

・フッ素樹脂 6色

\*指定色についてもご相談に応じます。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものでない限り、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。