

雪印シュールジंकワイヤー® NS北海製線（株）

シュールジंकワイヤーは当社独自の開発による10%のアルミニウムを含む亜鉛-アルミニウム合金めっき鉄線です。

従来の亜鉛めっき鉄線3種に比べ、4～5倍の耐食性を持っている為建築・土木等あらゆる分野に幅広く適しています。

特長

1. 耐食性に優れています

シュールジंकワイヤーは従来の亜鉛めっき鉄線よりはるかに優れた耐食性を有し、めっき層に傷がついて鉄素地が露出しても傷の部分から赤錆の発生することはありません。

2. 加工性に優れています

シュールジंकワイヤーは強度の曲げ加工—たとえば自己線径巻き付け—を行ってもめっき層に亀裂が入ったり剥離することはありません。

3. 表面肌が滑らかです

シュールジंकワイヤーは当社独自の表面仕上げ方法によって製造いたしておりますので、表面は滑らかで種々の加工を行う場合非常に使いやすく能率的です。

規格

呼び名・記号	線径 mm	線径の許容差 mm	引張強さ N/mm ²	ねじり特性 回	付着量 g/m ²	巻付試験 (線径の倍数)
SZW300	3.2	±0.09	290～540	26以上	300以上	4
	4.0	±0.10	290～540	21以上	300以上	5
	5.0	±0.12	290～540	17以上	300以上	5
	6.0	±0.12	290～540	13以上	300以上	5
	7.0	±0.12	290～540	11以上	300以上	5
	8.0	±0.12	290～540	7以上	300以上	5

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。